## METHOD FOR ABUTTING WIDE AND THIN STEEL STRIPS

Patent Number:

JP62009791

Publication date:

1987-01-17

Inventor(s):

TAJIKA HIROSHI; others: 03

Applicant(s):

KAWASAKI STEEL CORP

Requested Patent:

JP62009791

Application Number: JP19850148487 19850705

Priority Number(s):

IPC Classification:

B23K26/00

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To increase an abutting accuracy by making the cut face of the preceding steel sheet coincided with a welding torch traveling line by using an image sensor, then by arranging both cut faces so as to minimize the gap with the succeeding sheet cut face.

CONSTITUTION: A preceding sheet 1 is transferred by a roller 10 and the rear end part thereof is cut by a cutting device 6. The cut face of the preceding sheet 1 is made coincident with the traveling line of a welding torch 5 with enlarging observation by using an image sensor by forming clamps 3, 3' in unclamping state. The succeeding sheet 1' is then transferred by a lead-in roller 10 and the cut face thereof is abutted to the cut face of the preceding sheet 1. In this case, the gap between both cut faces is made minimum by using the image sensor and sheets 1, 1' are clamped by the clamps 3, 3' as well. The generation of the deformation and slippage of the sheet is eliminated thus and the butt accuracy is increased.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

				Ž
				•
	·			
		į.	*	
	*			
			a a	

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-9791

@Int\_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

43公開 昭和62年(1987)1月17日

B 23 K 26/00

6527-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**公発明の名称** 広幅で薄い鋼板ストリップ間の突合わせ方法

②特 願 昭60-148487

**20出 願 昭60(1985)7月5日** 

⑫発 明 者 多 鹿 洋 神戸市中央区脇浜海岸通2番88号 川崎製鉄株式会社阪神

製造所内

⑫発 明 者 小 野 弘 路 神戸市中央区脇浜海岸通2番88号 川崎製鉄株式会社阪神

製造所内

⑫発 明 者 野 田 一 夫 神戸市中央区脇浜海岸通 2 番88号 川崎製鉄株式会社阪神

製造所内

⑫発 明 者 藤 井 守 神戸市中央区脇浜海岸通2番88号 川崎製鉄株式会社阪神

製造所内

①出 願 人 川崎製鉄株式会社 神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

邳代 理 人 弁理士 松下 義勝 外1名

明細の書

1.発明の名称

広幅で舞い胡板ストリップ間の突合わせ方法

2. 特許請求の範囲

広幅で薄い先行鋼板ストリップならびに後行 鍛板ストリップの両対向端部を切断し、これら 切断面を互いに突合わせる際に、先行鋼板スト リップの対向端部を切断したのち、この先行額 板ストリップの切断面を溶接トーチ走行線付近 まで移送し、その後、そこで、この切断面を拡 大しつつイメージセンサーにより検出して前記 溶接トーチ走行線と正確に一致させてから、こ の状態で先行調板ストリップをクランプし、引 き続いて、このクランプ状態の先行鋼板ストリッ アの切断面に対し、後行調板ストリップの切断 面を接近させかつ両切断面間のギャップを拡大 し、前記イメージセンサーにより検出し、この ギャップが 最小となるよう、先行 探板ストリッ プの切断面に対して後行鋼板ストリップの切断 面を突合わせることを特徴とする広幅で薄い切

板ストリップ間の突合わせ方法。

3. 発明の詳細な説明

<発 明 の 目 的>

産業上の利用分野

本発明は広幅で薄い鋼板ストリップ間の突合わせ方法に係り、詳しくは、例えば、板厚0.5~0.15 mm、板幅500~1000 mmの如く薄くかつ広幅の鋼板ストリップであっても、その対向端部を切断し、これら切断面を互いに突合わせるときに、鋼板ストリップを変形させたり、目違い等を起こすことなくレーザ溶接に適合するよう、ギャップを最小として突合わせることが形成できる突合わせ方法に係る。

従来の技術

一般に、調板ストリップは端部が互いに接合されて連続化されてから、所定の処理が行なわれる。この接合は、通常、所謂、シャーウェルダにおいて先行の鋼板ストリップ(以下、先行板という。)の後端部を切断するとともに、後行の鋼板ストリップ(以下、後行板という。)の

先端部を切断し、先行板と後行板の両切断面を 互いに突合わせ、この突合わせ開先に沿って溶 接することによって行なわれる。また、この溶 接は通常TIG溶接、MIG溶接によって行なわれて いるが、これら溶接に比べると、レーザ溶接で あると、熱影響部がほとんど生成せず、溶接に ードの幅をきわめて小さくできるため、板厚の 薄くかつ例えば珪素鋼の如く高級品質の鋼板ス トリップでは、レーザ溶接を用いることがきわ めて多くなっている。しかしながら、レーザ溶 接では、熱線径を非常に細くできるという利点 を十分にいかすのには、TIG溶接、NIG溶接に要 求される精度より一盟高い精度の開先が要求さ れ、更に、溶接トーチは先行板間の突合わせ線 に正確に一致して走行すると同時に、切断面間 のギャップが0.04~0.0Gmmになることが必要で ある。

すなわち、鋼板ストリップ端部を接合する溶接では、切断面間のギャップが非常に小さいことが必要で、最大で0.04~0.06mm程度が要求さ

健全な溶接部が得られない。

発明が解決しようとする問題点

本発明は上記欠点の解決を目的とし、具体的には、例えば、板厚0.15~0.5mmの如く極薄で、しかも、板幅500~1500mmの如き広幅の鍼板ストリップであっても、その切断面の突合わせをができ、併せて、鋼板ストリップ自体に変形や開先で目違い(つまり、鋼板ストリップが段けきの状態で突合わされることを目的となっている。

<発明の構成>

問題点を解決するための 手段ならびにその作用

すなわち、本発明方法は、広幅で薄い先行類 板ストリップならびに後行鋼板ストリップの両 対向端部を切断し、これら切断面を互いに突合 わせる際に、先行鋼板ストリップの対向端部を

れている。更に詳しく説明すると、レーザ溶接 は、レーザビームの径が0.1~0.2㎜のの如く小 さくでき、その上、レーザビーム自体は直進性 に優れている。このため、溶接ビード幅はきわ めて小さくでき、例えば、板厚0.5~0.15腑の 如き極薄ものであっても溶接部を最小限におさ えられることができ、とくに、髙級品質の珪素 調ではこの事が最も要求される。また、レーザ ビーム径の極細化は、先後行板の切断面の間の ギャップ、つまり、突合わせ間隙の許容値がき わめて小さくなり、この要求に合致した開先が 必要である。しかしながら、鋼板ストリップの 蟷郎を相当の真直性をもって切断しても、切断 面を無理なく突合わせることが必要である。例 えば、板厚0.15㎜程度の如きものになると、押 付け力がわずかに大きくなっても、板そのもの が変形し、あるいは目違い、つまり、突合わせ 面で段違いが生じることが起こる。このため、 組径のレーザビームであると、溶接時にレーザ ビームが局部的に通過したりして抜け孔が生じ、

そこで、この手段たる構成ならびにその作用 について図面によって具体的に説明すると、次 の通りである。

なお、第1図、第2図、第3図ならびに第4図は本発明方法を実施する際の各工程の説明図であって、なかでも、第1図は先行板の後端部の切断面を示す側面図、第2図ならびに第3図は先行板

切断面の位置決め工程の平面図ならびに側面図、 第4図は先行板と後行板の各切断面の突合わせ 工程の側面図である。

まず、第1図に示す如く、先行板1を一対の導 入側ローラ10により搬送し、その後端部を切断 位置において切断装置6によって切断する。こ の切断位置に額接する溶接位置には、クランプ 台2の上に先行板上クランプ3ならびに後行板上 クランプ3′が設けられ、これらクランプ3、3′ をクランプ台2から上昇離闘させ、この非クラ ンプ状盤で一対の排出側ローラ11によって先行 板1を矢印方向に搬送し、第1図に示す如く、先 行板1の切断面1aを溶接位置、つまり、溶接ト - チ5が板幅方向に走行する走行線、溶接トー チ走行線の近傍に位置させる。すなわち、この 位置には、上部に溶接トーチ5が板幅方向に走 行自在に配置される一方、下部にはパッグパー 4が板幅方向に配置されており、後記の如く、 突合わせ開先形成後には、溶接トーチ5が板幅 方向に走行して溶接される。

次に、後行板1'を一対の導入ローラ10を駆動し、接行板1'の切断面1a'を先行板1の切断面1aに突合わせる。この時に、押付け力があまり大きくて、上記の如く、板厚が薄い時には、 先行板1や後行板1'が変形したり、あるいは目 なお、この場合、後行板1'は一対の導入側 ローラ10により切断位置まで搬送し、そこで、 先端部を切断して第1図に示す如く特徴させる。

また、この切断装置6は、通常の通り、シングルカットシャーまたはダブルカットシャーの如く、一対のシャーカッターとして構成り切断になったり、板は切断になったり、板に、切断面を延れたりをあっために、切断面を手入れてのである。所謂するに、シャーカッターの低粒切断はよりのに、初め切断するのには対り的体を用いて直接切断することもできる。

次に、第2図に示すように、先行板1の溶接トーチ走行線に対する切断面1aの位置を上部に配置されたイメージセンサー9によって拡大し、 検出する。

すなわち、このイメージセンサーとは光学的 拡大機能を持つものであって、このイメージセ

遠いが生じる恐れがある。このため、イメージセンサー9で突合わせ状態を拡大観察し、押付け力が適正になるように突合わせる。このように突合わせ、しかも、この状態で接行板クランプ3'で接行板をクランプすると、両切断面間1a、1a'のギャップは0.04mm以下、大きくても0.06mm以下になり、報径のレーザビームで溶接しても、突き抜けや局部的に穴が生じることがなく、良好に溶接できる。

## <発明の効果>

以上詳しく説明した通り、本発明は、先行鋼板ストリップならびに後行鋼板ストリップの両対向のでは、これら切断面を互対の合わせる際に、先行鋼板ストリップのの対域の大力の大力のの大力ののでは、この大力のでは、この先行鋼板ストリップの切断面の位置を基準として、これに、後行鋼板ストリップの切断面の位置を基準として、これに、後行鋼板ストリップの切断面の位置を基準として、これに、後行鋼板ストリップの切断面の位置を基準として、これに、後行鋼板ストリップの切断面の位置を基準として、これに、

トリップの切断面を突合わせて開先を形成する ものである。

従って、板厚が0.15mm程度まで薄くなっても、 切断面向志は適正に押付けて位置合わせができ るため、板の変形や、目違いが生じることなく 位置合わせできる。

この点から、0.15 m 板厚の珪素鋼板の突合わせ溶接であっても、ギャップが0.04~0.06 m 以下にできるため、孔あき等を発生することなく、レーザ溶接できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図ならびに第4図は本発明 方法を実施する際の各工程の説明図であって、 第1図は先行板の後端部の切断面を示す側面図、 第2図ならびに第3図は先行板切断面の位置決め 工程の平面図ならびに側面図、第4図は先行板 と後行板の各切断面の突合わせ工程の側面図で ある。

符号1……先行板

1' ……後行板

2……クランプ台

3……先行板クランプ

3′ ……後行板クランプ

4……パッグパー 5……溶接トーチ

6……切断装置


8 … … 制 抑 クランパー

9……イメージセンサー

特許出願人 川 崎 製 鉄 株 式 会 社


代理人 弁理士 松下 魏 勝

5 | B)




#5.2 E9

# 3 B



### 部4日



					÷	
	1.5					
				-3		